





























## 11. SUGÁRZÓ-KÉPESSÉG TÁBLÁZAT

Anyag	Hőmérséklet (°C)	Sugárzó-képesség
Tiszta ólom (nem oxidált)	125~225	0,06~0,08
Ólom (enyhén oxidált)	25~300	0,20~0,45
Magnézium	275~1670	0,55~0,20
Higany	0~100	0,09~0,12
Galvanizált, fényezett nikkell	25	0,05
Galvanizált, nem fényezett nikkell	20	0,01
Nikkel drót	185~1010	0,09~0,19
Nikkel lemez (oxidált)	198~600	0,37~0,48
Nikkel-oxid	650~1255	0,59~0,86
Nikkel-króm (hőálló) ötvözet drót (fényes)	50~1000	0,65~0,79
Nikkel-króm ötvözet	50~1040	0,64~0,76
Nikkel-króm (hőálló) ötvözet	50~500	0,95~0,98
Nikkel-ezüst ötvözet	100	0,14
Ezüst (fényezett)	100	0,05
Rozsdamentes acél 18-8	25	0,16
Rozsdamentes acél 304 (8Cr, 18Ni)	215~490	0,44~0,36
Rozsdamentes acél 310 (25Cr, 20Ni)	215~520	0,90~0,97
Kereskedelmi ón lemez	100	0,07
Ón (erősen oxidált)	0~200	0,60
Cink (oxidált)	400	0,01
Galvanizált vas lemez (fényes)	28	0,23
Tégla	1100	0,75
Grafit (koromfekete)	96~225	0,95
Porcelán zománc (fehér)	18	0,90
Aszfalt	0~200	0,85
Üveg (felület)	23	0,94
Hőálló üveg	200~540	0,85~0,95
Mész	20	0,90
Szén darab		0,85
Szigetelő darab		0,91~0,94
Üvegcső		0,90
Porcelán zománc		0,83~0,95
Kerámiák		0,90
Film		0,90~0,93
Csillám		0,94~0,95
Üveg		0,91~0,92
Félvezető		0,80~0,90
Tranzisztor (műanyag szigetelés)		0,30~0,40
Tranzisztor dióda (fém)		0,89~0,90
Epoxi üveg lemez		0,86
Epoxi fenol lemez		0,80
Aranyozott vörösréz lemez		0,30
Forrasztott vörösréz		0,35
Ónnal bevont ólomdrót		0,28
Sárgaréz drót		0,87~0,88
Zsírkeő tömb		0,87



1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester utca 34.  
 Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.holdpeak.hu](http://www.holdpeak.hu)**

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.  
 A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.  
 A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.